

F 2-12 ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN ÜRÜN ÖZELLİĞİ**TİCARİ İSMİ** : PETİLEN F 2-12**ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ** :

<u>DENEY ADI</u>	<u>BİRİMİ</u>	<u>DEĞERİ</u>	<u>METODU</u>
Erime Akış Hızı (MFR) (2160 g, 190°C)	g/10d	2.0 - 3.0	ASTM D-1238
Yoğunluk 23°C	g/cm ³	0.918 - 0.922	ASTM D-1505
Film Kalitesi	-	A	ALKATHENE 36

TİPİK DEĞERLER :

Kül	% wt	0.14	ALKT-509
Pusululuk	%	6.3	ASTM D-1003
Parlaklık	-	70	ASTM D-2457

ÜRÜN ŞEKLİ : Pellet**AMBALAJ ŞEKLİ** : 25 kg'lık FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda veya 1400 kg'lık big-bag'lerde**DEPOLAMA ŞARTLARI** : Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde**KULLANIM SAHALARI** : Film ekstrüzyonu (genel maksat ve teşhir paketlemeleri için film imali).**GÜVENLİK BİLGİ FORMU NO** : UR.12-BF-00005**NOT** : Tipik Değerler ; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama değerleri olup sadece bilgi içindir. Ürün garanti değerleri değildir.

Bu ürün, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınan 21.02.2007 tarih ve 35-00212-00004-6 sayılı "Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Ait Üretim İzni Belgesi"ne haizdir.