

**G03-21T ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN ÜRÜN ÖZELLİĞİ****TİCARİ İSMİ** : PETİLEN G03-21T**ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ** :

<u>DENEY ADI</u>	<u>BİRİMİ</u>	<u>DEĞERİ</u>	<u>METODU</u>
Erime Akış Hızı (MFR) (2160 g, 190°C)	g/10d	0.22 - 0.38	ASTM D-1238
Yoğunluk 23°C	g/cm <sup>3</sup>	0.919 - 0.923	ASTM D-1505
Film Kalitesi	-	T	ALKATHENE 36

**TİPİK DEĞERLER** :

Pusluluk	%	10	ASTM D-1003
Parlaklık	-	51	ASTM D-2457
Şişme Oranı	-	1.41	ALKATHENE-7

**ÜRÜN ŞEKLİ** : Pellet**AMBALAJ ŞEKLİ** : - 25 kg'lık FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda  
veya 1400 kg'lık big-bag'lerde  
- Silobus veya konteyner'e (20 ft. veya 40 ft.) dökme olarak**DEPOLAMA ŞARTLARI** : Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde**KULLANIM SAHALARI** : Ağır hizmet torbası, sera örtüsü, endüstriyel shrink film,  
sanayi tipi poşet, taşıyıcı çanta ve big-bag astarı imalatı,  
kablo izolasyonu, şişirerek kalıplama**GÜVENLİK BİLGİ FORMU NO** : UR.13-BF-00007**NOT** : Tipik Değerler ; Petkim Laboratuvarlarında yapılan analizlerin ortalama değerleri olup  
sadece bilgi içindir. Ürün garanti değerleri değildir.Bu ürün, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınan 26.10.2005 tarih ve G-35-1136-G-0001 sayılı "Gıda  
ile Temas Eden Madde ve Malzemelere ait Üretim İzni Belgesi"ne haizdir.